



产 品 安 全 认 证 规 则

CQC11-463426-2024

电动汽车传导充电系统用电缆
安全认证实施规则

Safety Certification Rules for Cables of Electric Vehicles
Conductive Charging Systems

2024 年 9 月 30 日发布

2024 年 10 月 01 日实施

中国质量认证中心有限公司

前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司发布，版权归中国质量认证中心有限公司所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司。

本规则代替 CQC11-463426-2017，主要变化如下：

1. 认证依据标准增加 **CQC1147-2022**《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》；
2. 修改附件 1《单元划分和型式试验送样要求》；
3. 修改附件 3《电动汽车充电用电缆补充规定》；
4. 认证标志修改为“**CQC 基本认证标志**”。

本规则 2023 年 8 月 16 日第一次修订，主要变化如下：

1. 附件 2 电缆的单根阻燃试验频次由“逐批”修改为 1 次/3 月；
2. 附件 3 表 3.4 中 GB/T 17650.1-2021 代替 GB/T 17650.1-1998。

本规则代替 CQC11-463426-2022，主要变化如下：

1. 认证依据标准增加了 IEC TS 62893-4-2: 2021《额定电压 0.6/1 kV 及以下电动汽车充电电缆 第 4-2 部分：IEC 61851-1 中模式 4 含热管理系统直流充电用额定电压 0.6/1 kV 及以下电缆》；
2. 修改 CQC1147-2022《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》编号为 CQC1147-2024；
3. 修改附件 2《电动汽车传导充电系统用电缆工厂质量控制检测要求》；
4. 修改附件 3《电动汽车充电用电缆补充规定》。

1 适用范围

本规则适用于电动汽车传导充电系统用电缆的安全认证。

2 认证模式

可选择的安全认证模式有：

模式 1：产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

模式 2：型式试验+获证后监督

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督
- e. 复审

CQC 根据申请认证产品特点及认证风险控制原则，决定认证委托人所能适用的认证模式。模式 2 仅适用于生产厂已获得 CQC 颁发的相关电线电缆产品认证证书的情况。

3 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上，依据产品的结构和用途进行单元划分，认证单元见附件 1。不同生产场地的产品视为不同的申请单元。不同制造商的产品视为不同的申请单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书（网络填写申请书经受理后打印并盖章签字）；
- b. 生产许可证（复印件，如列入生产许可证管理范围内）；
- c. 工厂检查调查表（首次申请时）；
- d. 电动汽车传导充电系统用电缆产品描述（PSF463426.11）；

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照（复印件，首次申请时）；
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本；
- c. 代理人的授权委托书（如有，复印件）；
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有，复印件）；
- e. 其他需要的文件。

4 型式试验

4.1 样品要求

4.1.1 送样原则

CQC 按照认证申请范围选取代表性样品。具体要求见附件 1。

4.1.2 样品数量

样品数量见附件 1。

申请人负责按 CQC 的要求送样，并对所送样品负责。

4.1.3 样品及资料处置

型式试验后，检测机构负责出具试验报告并将相关资料存于检验记录中。样品按 CQC 有关规定处置。

4.2 试验要求

4.2.1 依据标准

GB/T 33594-2017《电动汽车充电用电缆》

IEC 62893-3:2017 Charging Cables For Electric Vehicles Of Rated Voltages Up To And Including 0,6/1 kV - Part 3: Cables For AC Charging According To Modes 1, 2 And 3 Of IEC 61851-1 Of Rated Voltages Up To And Including 450/750 V. 额定电压0.6/1 kV及以下电动汽车充电电缆 第3部分：IEC 61851-1中模式1，2和3交流充电用额定电压450/750V及以下电缆

IEC 62893-4-1:2020 Charging Cables For Electric Vehicles Of Rated Voltages Up To And Including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables For DC Charging According To Mode 4 Of IEC 61851-1-DC Charging Without Use Of A Thermal Management System. 额定电压0.6/1 kV及以下电动汽车充电电缆 第4-1部分：IEC 61851-1中模式4不含热管理系统直流充电用额定电压0.6/1 kV及以下电缆

IEC TS 62893-4-2: 2021 Charging Cables For Electric Vehicles Of Rated Voltages Up To And Including 0,6/1 kV - Part 4-2: Cables For DC Charging According To Mode 4 Of IEC 61851-1 - Cables Intended To Be Used With A Thermal Management System. 额定电压0.6/1 kV及以下电动汽车充电电缆 第4-2部分：IEC 61851-1中模式4含热管理系统直流充电用额定电压0.6/1 kV及以下电缆

CQC11-463426 附件3

CQC1147-2024《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》

4.2.2 试验项目及要求

4.2.1 所列标准规定的全部试验项目，并应符合要求。

4.2.3 试验方法

依据 4.2.1 所列标准规定的试验方法和/或引用的试验方法标准进行检验。

4.2.4 型式试验时限

一般为 40 天（因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内），从收到样品并完成样品确认起计算。

4.2.5 判定

型式试验结果应符合 4.2.1 所列标准的要求。

型式试验不合格时，允许申请人进行整改，整改应在 CQC 规定的期限内完成（自型式试验不合格通知之日起计算）。未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请。申请人也可主动终止申请。

4.2.6 型式试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

4.3 关键原材料要求

关键原材料见 PSF463426.11。为确保获证产品的一致性，关键原材料的型号规格、制造商、生产厂发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检验或提供书面资料确认。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5 初始工厂检查（适用模式 1）

5.1 检查内容

初始工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

由 CQC 指派的产品认证检查组按 CQC/F 001-2009 中《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》以及本规则附件 2《电动汽车传导充电系统用电缆工厂质量控制检测要求》进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容：

- 认证产品的标识、结构应与《型式试验报告》的描述、产品标准规定一致；
- 认证产品所用的关键原材料应与《型式试验报告》及《产品描述》的描述一致；

应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

工厂检查时，采取现场指定试验方式对产品的安全性能进行检查。至少抽取一个型号规格的产品进行指定试验，指定试验项目见附件 2。工厂应具备指定试验项目所需的检测设备及其附件。

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，型式试验合格后再进行初始工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

初始工厂检查人·日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，见表 1。

表 1 初始工厂检查人·日数

生产规模	30 人及以下	30 人~100 人	100 人及以上
人日数	2	3	4

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验的结论和工厂检查的结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一份证书。

6.2 认证时限

型式试验和工厂检查完成后，对符合认证要求的，一般情况下 30 天内向申请人颁发认证证书。

6.3 认证终止

当型式试验结论不合格或工厂检查结论不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，应重新提交认证申请。

7 获证后的监督

获证后监督的内容包括监督检查、监督抽样检验。

7.1 监督检查的时间及内容

7.1.1 监督检查频次及人日数

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排第一次年度监督，若采用模式二实施认证，获证后 12 个月内应安排第一次年度监督。之后每年度至少进行一次监督检查。认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- CQC 有足够理由对获证产品与依据标准的符合性提出质疑时；
- 有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

监督检查人·日数根据获证产品的工厂生产规模来确定，详见表 2。

表 2 监督工厂检查人日·数

生产规模	30 人及以下	30 人~100 人	100 人及以上
人日数	1	1.5	2

7.1.2 监督检查的内容

监督检查的内容包括工厂质量保证能力的监督检查和认证产品一致性检查，由 CQC 指派的产品认证检查组按照 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》，对工厂进行监督检查。3、4、5、9 款是每次监督检查的必查项目，其他项目可以选查。

7.2 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.3 监督抽样检验

必要时，年度监督时对获证产品实施监督抽样检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，每个生产厂（场地）都要抽样。工厂应在规定的时间内，将样品送至指定的检测机构。检测机构在规定的时间内完成试验。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

监督抽样检验项目不合格的应安排重新抽样，并在三个月内完成整改，逾期未整改或未能按期完成整改的，按监督抽样检验不合格处理。

7.4 结果评价

CQC 组织对监督检查结论和监督抽样检验结论(适用时)综合进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。不合格时，按照 9.3 规定执行。

8 证书到期复审

证书有效期满前6个月提交到期换证的变更申请，原则上不进行型式试验，认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在12个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行，工厂检查人日数见表1。证书到期后的3个月内应完成到期换证工作，否则按新申请处理。

9 认证证书

9.1 认证证书的保持

9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 3 年。证书有效性通过定期的监督维持。

9.1.2 认证产品的变更

9.1.2.1 变更的申请

证书的内容发生变化，或产品中涉及性能的设计、工艺参数、关键原材料及 CQC 规定的其他事项发生变更时，持证人应向 CQC 提出变更申请。

9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排补充项目试验和/或工厂检查，则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。补充项目试验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准换发新的认证证书。新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

9.2 认证证书覆盖产品的扩展

9.2.1 扩展程序

持证人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从提交认证申请开始，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，必要时做补充项目试验，评定合格后颁发或换发认证证书。

9.2.2 样品要求

持证人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按本规则第4 章的要求选送样品供核查或差异试验。

9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。

10 认证标志的使用

持证人应按《产品认证标识（标志）通用要求》申请备案或购买认证标志。

10.1 应使用的标志样式

获证产品应使用如下认证标志：



获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**CQC**）。

10.2 认证标志的加施

应在获证电缆表面加施认证标志。应选择《产品认证标识（标志）通用要求》中适应的加施方式。

11 收费

认证费用按CQC有关规定收取。

12 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。 实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照CQC的相关规定处理。



附件 1 单元划分和型式试验送样要求

表 1.1 单元划分和型式试验送样要求

序号	产品名称	产品标准	单元划分及型式试验送样要求
1	电动汽车传导交流充电系统用电线	GB/T 33594-2017 CQC11-463426 附件 3 IEC 62893-3:2017	样品应覆盖所申请产品的每种绝缘、护套材料及其制造商。 每种型号（包含直流和交流）的样品应满足以下要求： 1、主绝缘线芯接近最大截面最少芯数样品一件（信号控制线芯为接近最大截面和最多芯数）； 2、主绝缘线芯接近最小截面最多芯数样品一件（信号控制线芯为接近最小截面和最少芯数）； 3、中间截面规格样品一件（必要时）； 4、如有屏蔽，样品应包含屏蔽结构； 5、如果同型号交流或直流同时申请，规格可相互覆盖； 6、包括弹簧形电缆时，应送弹簧形电缆一件。 每件样品的长度不小于 50 米。
2	电动汽车传导直流充电系统用电线	GB/T 33594-2017 CQC11-463426 附件 3 IEC 62893-4-1:2020	
3	电动汽车充电用液冷电缆	CQC1147-2024 IEC TS 62893-4-2: 2021	
注 1：“接近最多”、“接近最少”、“接近最大”和“接近最小”是指与标准规格档相差一个规格档的规格。 注 2：护套外表颜色包括白色和黑色可覆盖全色谱范围，护套外表颜色包括黑色和橙色（或黄色）可覆盖除白色以外的色谱范围。			



附件 2 电动汽车传导充电系统用电缆工厂质量控制检测要求

表 2.1 电动汽车传导充电系统用电缆工厂质量控制检测要求

序号	试验项目	产品标准	频次	检验类型		工厂检查现场指定试验
				例行检验	确认检验	
1	结构尺寸	GB/T 33594-2017	—	—	—	—
1.1	导体结构		逐批		√	√
1.2	绝缘厚度		逐批		√	√
1.3	内护层厚度		逐批		√	√
1.4	屏蔽层结构		逐批		√	√
1.5	护套厚度		逐批		√	√
1.6	电缆外径		逐批		√	√
2	电气性能	CQC11-463426 附件 3	—	—	—	—
2.1	火花试验	IEC 62893-3:2017	100%	√		
2.2	导体直流电阻		100%	√		√
2.3	成品电缆耐压试验	IEC 62893-4-1:2020	100%	√		√
2.4	绝缘电阻常数	CQC1147-2024	1 次/3 月		√	
3	绝缘机械物理性能		—	—	—	—
3.1	绝缘老化前拉力试验		1 次/3 月		√	
4	护套机械物理性能		—			
4.1	护套老化前拉力试验		1 次/3 月		√	
5	成品电缆试验		—	—	—	—
5.1	电缆的单根阻燃试验		1 次/3 月		√	—

附件3

电动汽车充电用电缆补充规定

0 前言

随着电动汽车充电场景和功能需求的不断升级完善，电动汽车充电用电缆产品在加工工艺、产品结构、材料应用和性能要求方面也在不断更新。为满足部分此类新工艺、新结构、新材料、新性能充电电缆产品的相关合规需求，特编制《电动汽车充电用电缆补充规定》文件用于指导相关产品设计、制造、检测和认证工作。

1 通用要求

1.1 产品表示

1) 对于《电动汽车充电用电缆补充规定》涉及的产品，在产品表示时，应同时标注本实施规则编号：CQC11-463426。

示例：硬乙丙橡胶或类似合成材料绝缘聚氨酯弹性体护套电动汽车交流充电用电缆，导体为第5种导体，额定电压为450/750V，主绝缘线芯6芯，标称截面6 mm²，2对0.75 mm²信号或控制线芯，表示为：

EV-EYU 450/750V 6×6+2×(2×0.75) GB/T 33594-2017 CQC11-463426

2) 无卤电缆的产品表示可在产品代号添加产品特性代号：“(W)”，例如：EV(W)-S90U 450/750V、EVDC(W)-S90S90 1kV、EV(W)-EYS90 450/750V。

示例：无卤热塑性弹性体绝缘热塑性弹性体护套电动汽车交流充电用电缆，导体为第6种导体，额定电压为450/750V，主绝缘线芯3芯，标称截面2.5 mm²，1对0.5 mm²信号或控制线芯，信号或控制线芯绞对外有铜丝编织屏蔽层，表示为：

EV(W)-RS90S90 450/750V 3×2.5+(2×0.5)(P) GB/T 33594-2017 CQC11-463426

3) 当辅助电源线、信号或控制线芯的绝缘材料与主绝缘线芯绝缘材料不一致时，应在产品型号的规格中进行代号标注。

示例：对于信号控制线芯绝缘采用PE材料的产品，表示为：EV-EYU 450/750V 1.5-16(3-5芯)+0.5-1.5(P)(PE)(1-6芯)；

1.2 导体

导体应是符合 GB/T 3956—2008 的第5种或第6种镀金属层或不镀金属层退火铜导体。信号或控制线芯导体允许采用适当材料加强。导体标称截面积见表3.1。

当制造商与用户有协商时，对于主绝缘线芯允许采用非标准规格导体。非标准规格电缆的导体电阻及最大单丝结构应符合表3.2的要求。

当制造商与用户有协商时，信号和控制线可以采用退火铜导体之外的合金铜线。

当制造商与用户有协商时，允许将主绝缘线芯或接地线芯的导体拆分为两个或以上线芯，原则上，拆分后导体应为标称截面。若拆分后线芯不为标准规格，相关参数要求见表3.2注。

表3.1 导体标称截面积

电缆类型	线芯类型	标称截面积 mm ²
直流充电用电缆	主绝缘线芯	2.5~240
	接地线芯	2.5~120
	辅助电源线芯	1.5~6



	信号或控制线芯	0.5~2.5
--	---------	---------

表 3.2 非标准导体标称截面积

标称截面积 (mm ²)	导体内最大单线直径 (mm)		20℃时导体最大电阻 (Ω/km)			
	第 5 种软铜 导体	第 6 种软铜 导体	第 5 种软铜导体		第 6 种软铜导体	
			不镀金属单线	镀金属单线	不镀金属单 线	镀金属单线
20	0.41	0.21	0.968	0.992	0.968	0.992
40	0.41	0.21	0.476	0.484	0.476	0.484
80	0.51	0.31	0.238	0.242	0.238	0.242

注：表格以外的其他非标准规格，相关参数要求如下：对于导体内最大单丝直径，取上下临近两个标准规格档相应要求的较小值。对于 20℃时导体最大电阻的要求，采取上下临近两个标准规格档的电阻要求值进行换算，取较低者。

1.3 辅助线芯/信号控制线芯

辅助线芯/信号控制线芯的绝缘材料可与主绝缘线芯绝缘材料不一致，此种情况下应满足：

- 1) 辅助线芯/信号控制线芯的绝缘材料应符合 GB/T 38296-2019中相关绝缘要求或表3.3中 PE 绝缘材料的相关要求，且温度等级应不低于主绝缘线芯绝缘温度等级。
- 2) 辅助线芯/信号控制线芯绝缘标称厚度，对于 PE 材料应不低于0.5 mm，对于符合 GB/T 38296-2019 中相关材料，例如 ETFE、FEP 应符合 GB/T 38296-2019中的对应电压等级的材料厚度要求。
- 3) 辅助线芯/信号控制线芯的绝缘材料不应与主绝缘线芯绝缘材料及护套材料发生有害反应，应通过非污染试验进行考核。
- 4) 辅助线芯/信号控制线芯的绝缘颜色允许用双色或色带进行识别。

表 3.3 PE 材料的机械性能

序号	试验项目	试验方法	单位	材料代号
				PE (90℃)
1	原始性能	GB/T 2951.11		
1.1	抗张强度，最小		N/mm ²	15.0
1.2	断裂伸长率，最小		%	300
2	空气烘箱老化后性能	GB/T 2951.12		
	—温度（温度偏差±2℃）		℃	135
	—处理时间		h	168
2.1	抗张强度			
	a) 老化后数值，最小		N/mm ²	—
	b) 变化率，最大		%	±30
2.2	断裂伸长率			
	a) 老化后数值，最小		N/mm ²	—



序号	试验项目	试验方法	单位	材料代号
				PE (90℃)
3	b) 变化率, 最大	GB/T 2951.31	%	±30
	高温压力		℃	120
	—温度 (温度偏差±2℃)		h	4
3.1	—处理时间			
4	压痕深度, 最大中间值	GB/T 2951.14	%	50
	低温卷绕试验 (试样外径 D≤12.5mm)		℃	-40
	—温度 (温度偏差±2℃)			
4.1	试验结果			不开裂
5	硬度测量	GB/T 2411-2008		
5.1	硬度值, 不低于			50 (邵氏 D 型)

1.4 无卤电缆的补充要求

对于无卤电缆, 应进行无卤特性试验。无卤特性应符合本附表3.4的要求, 卤素含量评估应覆盖到电缆中的所有非金属组分。若所有非挤出材料 (包括隔离包带和填充) 的总质量≤5% wt/wt 电缆中可燃物质总质量, 则每种非挤出材料组分应分别满足表3.4序号1.2 & 1.3的试验要求。由若干条相同材料组成的一层包带应视为一个组分。若所有非挤出材料 (包括隔离包带和填充) 的总质量>5% wt/wt 电缆中可燃物质总质量, 则每种非挤出材料组分应分别满足表3.4的所有试验要求

表 3.4 无卤特性试验要求

序号	试验项目	试验方法	单位	要求
1	卤素含量评估			
1.1	——卤酸气体含量 (以 HCl 表示), 最大	GB/T 17650.1-2021	%	0.5
1.2	——pH 值, 最小	GB/T 17650.2-2021		4.3
1.3	——电导率, 最大	GB/T 17650.2-2021	μs/mm	35
1.4	——氟含量, 最大	IEC 60684-2:2011	%	0.1

2 特殊型号电缆的要求

2.1 EYS90系列

2.1.1 产品型号和名称

产品型号: EYS90、REYS90

产品名称: 硬乙丙橡胶或合成材料绝缘热塑性弹性体护套电动汽车充电电缆

2.1.2 温度范围

使用的环境温度范围为: -40 ℃~+50 ℃, 导体最高连续工作温度为+90 ℃。

2.1.3 技术要求

技术要求符合 GB/T 33594-2017中 EY 绝缘和 S90护套对应的相关规定。

2.2 ES90系列

2.2.1 产品型号和名称

产品型号：ES90、RES90

产品名称：硬乙丙橡胶或合成材料绝缘热塑性弹性体护套电动汽车充电电缆

2.2.2 温度范围

使用的环境温度范围为：-40℃~+50℃，导体最高连续工作温度为+90℃。

2.2.3 技术要求

技术要求符合 GB/T 33594-2017中 E 绝缘和 S90护套对应的相关规定。

2.3 EYS 系列

2.3.1 产品型号和名称

产品型号：EYS、REYS

产品名称：硬乙丙橡胶或合成材料绝缘热塑性弹性体护套电动汽车充电电缆

2.3.2 温度范围

使用的环境温度范围为：-25℃~+50℃，导体最高连续工作温度为+70℃。

2.3.2 技术要求

技术要求符合 GB/T 33594-2017中 EY 绝缘和 S 护套对应的相关规定。

3 特殊规格电缆

3.1 结构要求

特殊规格的电缆的绝缘和护套的标称厚度应符合本附件表3.5的要求。

表3.5 特殊规格电缆的绝缘护套标称厚度要求

主绝缘芯数 × 标称截面积 (mm ²)	无总屏蔽电缆					
	绝缘标称厚度 (mm)		护套标称厚度 (mm)			
	S、S90、E	EY	U 护套		其他材料	
			S、S90、E 绝缘	EY 绝缘	S、S90、E 绝缘	EY 绝缘
2×2.5	0.8	0.7	1.1	1.1	1.9	1.8
2×4	1.0	0.7	1.2	1.1	2.0	1.9
2×6	1.0	0.7	1.3	1.2	2.2	2.0
2×20	1.2	0.9	1.8	1.7	3.0	2.8
2×80	1.6	1.1	2.8	2.6	4.6	4.4
6×6	1.0	0.7	1.6	1.6	2.7	2.6
3×6+2×2.5	1.0	0.7	1.5	1.4	2.5	2.3
3×6+2×4	1.0	0.7	1.5	1.4	2.5	2.3

注：如果电缆导体采用拆分结构，导体电阻、绝缘电阻、导体单丝直径、绝缘厚度与相同标称截面绝缘线芯的对应要求相一致，护套厚度、摇摆试验确认机械负荷时应依据动力线芯拆分前的原始截面。

3.2 其它要求

对于特殊规格电缆，除3.1条款的要求外，其它应满足 GB/T 33594-2017规定的要求。

4 额定电压450/750V 交流充电系统用弹簧形电缆

4.1 适用范围

适用于导体标称截面不大于6mm²的电动汽车交流充电系统用额定电压450/750V 的弹簧形电缆。

4.2 型号

直线型电缆型号命名参考 GB/T 33594-2017及本附件，弹簧形电缆应在直线型电缆型号最后增加特殊结构代号“T”，例如：EV-RS90UT。

4.3 技术要求

与弹簧型电缆型号规格相对应的直线型电缆应符合 GB/T 33594-2017或本附件的要求。

弹簧型电缆应符合4.3.1至4.3.3条款的要求。

4.3.1 老化前的伸展试验

截取两段成品弹簧形电缆，每段试样长度应包括至少30个弹簧圈。样品的伸展长度按下式计算：

$$L = n\pi(D - d)$$

其中：

n ：弹簧圈数；

D ：弹簧线圈外径，mm；

d ：弹簧电缆直径，mm。

试验前应将试样在环境温度（20±5）℃下放置24 h。

垂直悬挂试样，测量其初始伸展长度为 L_0 ，在（15±2）s 内压缩弹簧线到0.6 L_0 并迅速回复，如此循环5次以去除其应力影响，然后30 s 内测量弹簧线的悬挂长度 L_1 ，计算 L_1/L_0 的比值。

试验结果取两段电缆的测量值的平均值，试验结果应不超过1.5。

4.3.2 老化后的伸展试验

截取两段成品电缆试样，将试样放置在温度为（70±2）℃的烘箱中保持168 h，然后取出在环境温度为（20±5）℃下放置24 h。按照本附件4.3.1条款的规定进行伸展试验，试验结果取两两段电缆的测量值的平均值，试验结果应不超过1.5。

4.3.3 弹簧形电缆的耐久性试验

取一段合适长度的成品弹簧形电缆，安装在专用伸展试验机上，伸展试验机的行程可将弹簧形电缆的长度伸展到自然长度的3倍，给所有线芯导体施加电流，使导体温度升至最高允许工作温度±5℃的范围内，开始伸展运动，伸展运行的速度为0.33 m/s，往复伸展运动30000次。

试样在伸展过程中无断路和短路发生，试验后按 GB/T 33594-2017中第9.2条款要求对绝缘线芯进行耐压试验，绝缘应不击穿。



申请人名称
申请编号

产品名称		
型号规格		
关键原材料及其制造商		
导体	导体材料名称、型号	制造商
绝缘	绝缘材料名称、型号、牌号	制造商
液冷管	液冷管材料（如果有）名称、型号、 牌号	制造商
屏蔽层	屏蔽材料（如果有）名称、型号	制造商
内护套	内护层材料（如果有）名称、型号、 牌号	制造商
护套	护套材料名称、型号、牌号	制造商

注：如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。

申请人声明

本组织保证该产品描述中产品规格及关键原材料等与相应申请认证产品保持一致。获证后，本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述安全关键件，如果安全关键件需要变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人：

公章
日期： 年 月 日